

Rohre

Bei Bestellung bitte
Versandlänge angeben!
Paketdienst: max. 2 mtr.
Nachtexpress: max. 3 mtr.
Spedition: max. 6 mtr.

TIPP Zur Verwendung mit
Schneidringverschraubungen!



Edelstahl-Leitungsrohre - nahtlos

DIN EN ISO 1127

Werkstoffe: 1.4301/1.4541/1.4571, wärmebehandelt (matt, oder blank geglüht!), alle Rohre werden unter 80 bar Druck 100 % wirbelstromgeprüft, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3)

Herstellungslängen: 6 mtr. ±1 mtr.

Typ 1.4301*	Typ 1.4541	Typ 1.4571	Rohr Ø außen	Wandstärke	Betriebsdruck ²⁾
HR 4x1 ES2A	---	HR 4x1 ES6A	4	1	460 bar
HR 6x1 ES2A	---	HR 6x1 ES6A	6	1	460 bar
HR 6x1,5 ES2A	---	HR 6x1,5 ES6A	6	1,5	460 bar
HR 8x1 ES2A	---	HR 8x1 ES6A	8	1	345 bar
HR 8x1,5 ES2A	---	HR 8x1,5 ES6A	8	1,5	518 bar
HR 10x1 ES2A	---	HR 10x1 ES6A	10	1	276 bar
HR 10x1,5 ES2A	---	HR 10x1,5 ES6A	10	1,5	414 bar
HR 10x2 ES2A	---	HR 10x2 ES6A	10	2	552 bar
HR 12x1 ES2A	---	HR 12x1 ES6A	12	1	230 bar
HR 12x1,5 ES2A	---	HR 12x1,5 ES6A	12	1,5	345 bar
HR 12x2 ES2A	---	HR 12x2 ES6A	12	2	460 bar
HR 14x2 ES2A	---	HR 14x2 ES6A	14	2	394 bar
HR 15x1,5 ES2A	---	HR 15x1,5 ES6A	15	1,5	276 bar
HR 15x2 ES2A	---	HR 15x2 ES6A	15	2	368 bar
HR 16x1,5 ES2A	---	---	16	1,5	259 bar
HR 16x2 ES2A	---	HR 16x2 ES6A	16	2	345 bar
---	---	HR 16x3 ES6A	16	3	518 bar
HR 18x1,5 ES2A	---	HR 18x1,5 ES6A	18	1,5	230 bar
HR 18x2 ES2A	---	HR 18x2 ES6A	18	2	307 bar
HR 20x2 ES2A	---	HR 20x2 ES6A	20	2	276 bar
HR 20x2,5 ES2A	---	HR 20x2,5 ES6A	20	2,5	345 bar
HR 20x3 ES2A	---	HR 20x3 ES6A	20	3	414 bar
HR 22x1,5 ES2A	---	HR 22x1,5 ES6A	22	1,5	188 bar
HR 22x2 ES2A	---	HR 22x2 ES6A	22	2	251 bar
HR 25x2 ES2A	---	HR 25x2 ES6A	25	2	221 bar
HR 25x2,5 ES2A	---	HR 25x2,5 ES6A	25	2,5	276 bar
HR 25x3 ES2A	---	HR 25x3 ES6A	25	3	331 bar
HR 28x1,5 ES2A	---	HR 28x1,5 ES6A	28	1,5	148 bar
HR 28x2 ES2A	---	HR 28x2 ES6A	28	2	197 bar
HR 30x3 ES2A	---	HR 30x3 ES6A	30	3	276 bar
HR 30x4 ES2A	---	HR 30x4 ES6A	30	4	368 bar
HR 35x2 ES2A	---	HR 35x2 ES6A	35	2	153 bar
HR 38x2 ES2A	---	HR 38x2 ES6A	38	2	145 bar
---	---	HR 38x4 ES6A	38	4	291 bar
HR 38x5 ES2A	---	HR 38x5 ES6A	38	5	363 bar
HR 42x2 ES2A	---	HR 42x2 ES6A	42	2	130 bar
HR 42x3 ES2A	---	HR 42x3 ES6A	42	3	169 bar
---	---	HR 57x2 ES6A	57	2	97 bar
---	---	HR 57x2,9 ES4A	57	2,9	140 bar

* Standard Lieferprogramm, 1) abhängig von Durchmesser und aktueller Marktlage, 2) Die Betriebsdrücke sind angegeben für 1.4301 berechnet nach DIN 2413, Geltungsbereich I, bei 20°C

Bei Bestellung bitte
Versandlänge angeben!
Paketdienst: max. 2 mtr.
Nachtexpress: max. 3 mtr.
Spedition: max. 6 mtr.

Geschweißtes Rohr nicht
mit Schneidringverschrau-
bungen verwenden!

Besonders preiswert!



Weitere Größen auf
der nächsten Seite

Edelstahl-Leitungsrohre - geschweißt

DIN EN ISO 1127

Werkstoffe: 1.4301/1.4541/1.4571 längsnahtgeschweißte Edelstahlrohre, metallisch sauber, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D3/T3 (>168,3 mm Toleranzen auf Anfrage)

Herstellungslängen: 6 mtr. ±1 mtr.

Typ 1.4301*	Typ 1.4541	Typ 1.4571*	Rohr Ø außen	Wandstärke	Betriebsdruck ²⁾
HR 8x1 GES2A	---	HR 8x1 GES6A	8	1	330 bar
HR 10x1 GES2A	---	HR 10x1 GES6A	10	1	251 bar
HR 12x1 GES2A	---	HR 12x1 GES6A	12	1	209 bar
HR 12x1,5 GES2A	---	HR 12x1,5 GES6A	12	1,5	314 bar
HR 15x1 GES2A	---	HR 15x1 GES6A	15	1	167 bar
HR 15x1,5 GES2A	---	HR 15x1,5 GES6A	15	1,5	251 bar
HR 16x1 GES2A	---	HR 16x1 GES6A	16	1	157 bar
HR 16x1,5 GES2A	---	HR 16x1,5 GES6A	16	1,5	235 bar
HR 17,2x1,6 GES2A	---	---	17,2	1,6	233 bar
HR 18x1,5 GES2A	---	HR 18x1,5 GES6A	18	1,5	209 bar
HR 20x1,5 GES2A	---	HR 20x1,5 GES6A	20	1,5	188 bar
HR 20x2 GES2A	---	HR 20x2 GES6A	20	2	251 bar
HR 21,3x1,6 GES2A	---	HR 21,3x1,6 GES6A	21,3	1,6	188 bar
HR 21,3x2 GES2A	---	HR 21,3x2 GES6A	21,3	2	236 bar
HR 21,3x2,6 GES2A	---	HR 21,3x2,6 GES6A	21,3	2,6	306 bar
HR 22x1,5 GES2A	---	HR 22x1,5 GES6A	22	1,5	170 bar
HR 25x1,5 GES2A	---	HR 25x1,5 GES6A	25	1,5	151 bar
HR 25x2 GES2A	---	HR 25x2 GES6A	25	2	201 bar
HR 26,9x1,6 GES2A	---	HR 26,9x1,6 GES6A	26,9	1,6	149 bar
HR 26,9x2 GES2A	---	HR 26,9x2 GES6A	26,9	2	187 bar
HR 26,9x2,6 GES2A	---	HR 26,9x2,6 GES6A	26,9	2,6	242 bar

weitere siehe nächste Seite

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

